

Технічна карта  
01.02.15

## CONWISOL® SL-114

(КОНВИСОЛЬ СЛ-114)  
ДОБАВКА ДЛЯ ВІБРОПРЕСОВАНИХ ВИРОБІВ  
ОСНОВНИЙ ШАР

Відповідає ДСТУ Б В.2.7-171:2008

### ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

**Conwisol SL-114** - пластифікатор для бетонних сумішей з пониженим вмістом води. Добавка забезпечує високу морозостійкість і довгий час експлуатації виробів.

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сировина	тензиди, меламін сульфонати
Форма	рідина
Колір	прозорий або світло-коричневий
Густина	1,03±0,02 г/см <sup>3</sup>
pH	6,0
Вміст сполук хлору	≤ 0,1% від маси

### ПРИНЦИП ДІЇ

**Conwisol SL-114** знижує в'язкість системи за рахунок зменшення поверхневого натягу води замісу та утворення мікропор в суміші під час перемішування.

### ВЛАСТИВОСТІ

**Conwisol SL-114** дозволяє зменшити кількість води зачнення на 10-20% при постійній консистенції бетонної суміші. При мінімальному часі вібрування утворюються вироби з чітко сформованими гранями. Добавка не впливає на забарвлення готових виробів.

### ДОЗУВАННЯ

Дозування знаходиться в межах 0,2–0,7% від маси цементу, що використовується для приготування бетону.

### ПРИГОТУВАННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ

**Conwisol SL-114** слід вводити до свіжої бетонної суміші безпосередньо з водою замісу. Дозволяється вводити добавку в приготовану суміш, при цьому необхідно забезпечити достатній час для перемішування бетонної суміші. Забороняється введення добавки в сухі компоненти.

### **ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

Матеріал є безпечним при зберіганні та транспортуванні. При застосуванні дотримуватись загальних правил безпеки та гігієни а також правил безпеки згідно з позначеннями на упаковці. У випадку попадання матеріалу на шкіру, промити забруднене місце водою. Матеріал нетоксичний.

### **ФОРМА ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ**

**Conwisol SI-114** постачається у ємностях по 1000 і 200 кг. Вага нетто.

В оригінальній закритій упаковці, в сухому приміщенні при температурі від 0 до +30 °С матеріал може зберігатися щонайменше 12 місяців.

### **УВАГА**

Правильне і ефективне застосування матеріалу не підлягає нашому контролю, тому гарантія розповсюджується тільки на якість матеріалів в межах наших умов продажу і постачання, не включаючи їх успішного використання. Ця інструкція анулює всі попередні, раніше представлені технічні дані цього виробу.

Ми зберігаємо за собою право вносити в дану інструкцію зміни пов'язані з технічним прогресом. Інформація, яка подається нашими працівниками та виходить за межі цієї інструкції, вимагає письмового підтвердження.