

Технічна карта
01.03.15

CONWISOL® SV-60
(КОНВІСОЛЬ СВ-60)
ДОБАВКА ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ
Відповідає ДСТУ Б В.2.7-171:2008

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Conwisol SV-60 - пластифікатор для приготування будівельного розчину

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сировина	тензиди, меламін сульфонати
Форма	рідина
Колір	прозорий або світло-коричневий
Густина	1,01±0,02 г/см ³
pH	6,0
Вміст сполук хлору	≤ 0,1% від маси

ПРИНЦИП ДІЇ ТА ВЛАСТИВОСТІ

За рахунок зменшення поверхневого натягу води замісу та утворення мікропор в суміші під час перемішування забезпечується пластичність та мала в'язкість розчину, зменшується розшарування піску та покращується перекачування. Спеціальні добавки забезпечують хорошу адгезію з цеглою, а також високу стабільність швів.

ДОЗУВАННЯ

Дозування знаходиться в межах 0,01–0,5% від маси цементу, що використовується для приготування розчину. В окремих випадках дозування можна збільшити в два рази.

ПРИГОТУВАННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ

Conwisol SV-60 слід вводити до свіжої бетонної суміші безпосередньо з водою замісу. Дозволяється вводити добавку в приготовану суміш, при цьому необхідно забезпечити достатній час для перемішування бетонної суміші. Забороняється введення добавки в сухі компоненти.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Матеріал є безпечним при зберіганні та транспортуванні. При застосуванні дотримуватись загальних правил безпеки та гігієни а також правил безпеки згідно з позначеннями на упаковці. У випадку попадання матеріалу на шкіру, промити забруднене місце водою. Матеріал нетоксичний.

ФОРМА ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Conwisol SV-60 постачається у ємностях по 1000 і 200 кг. Вага нетто.

В оригінальній закритій упаковці, в сухому приміщенні при температурі від 0 до +30 °С матеріал може зберігатися щонайменше 12 місяців.

УВАГА

Правильне і ефективне застосування матеріалу не підлягає нашому контролю, тому гарантія розповсюджується тільки на якість матеріалів в межах наших умов продажу і постачання, не включаючи їх успішного використання. Ця інструкція анулює всі попередні, раніше представлені технічні дані цього виробу.

Ми зберігаємо за собою право вносити в дану інструкцію зміни пов'язані з технічним прогресом. Інформація, яка подається нашими працівниками та виходить за межі цієї інструкції, вимагає письмового підтвердження.