

Технічна карта
23.06.17

LIAKOR[®] EX - 101

(ЛІАКОР EX - 101)

ПАРАФІНОВА ЕМУЛЬСІЯ

Відповідає ДСТУ Б.В.2.7-233:2010

ВИД МАТЕРІАЛУ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

Liakor EX 101 – пластифікована парафінова емульсія, яка глибоко проникає в поверхню матеріалу, формує на ньому прозору однорідну полімерну плівку, запобігає випаровуванню води і попаданню її ззовні.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сировина	парафін
Стан	рідина
Колір	білий
Густина	0,92±0,02 г/см ³
Залишок сухої маси	60%
Вміст розчинників	відсутні
Спосіб нанесення	розпилення пульверизатором, щітка
Витрата матеріалу	від 20 до 200 г/м ²
Температура при виконанні робіт	від +5°C до +35°C
Час висихання при t +20°C	близько 40 хв.
Засіб для чистки інструменту	вода

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

- Для запобігання утворення тріщин в наслідок передчасного висихання та випаровування води з поверхні свіжого бетону, особливо при високих температурах та при сильному вітрі. Застосовується при будівництві автомобільних доріг, смуг аеропортів, тротуарів, підлог тощо.
- Для обробки різноманітних будівельних матеріалів. Оброблена поверхня стає повністю гідрофобною, колір бетону, каменю, деревини більш насиченим.
- Антиадгезійний засіб для обробки опалубки, металевих або пластикових форм.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Liakor EX 101 наноситься на будь яку суху знепилену поверхню, або на свіжий бетон одразу після того, як вода на поверхні бетону перестає бути помітною. Матеріал розпилюється рівномірним шаром, під час нанесення необхідно запобігати появі пропусків на поверхні виробу. На невеликих ділянках наноситься щіткою. Температура навколишнього середовища під час використання робіт повинна становити не нижче +5°C. Даний матеріал можливо наносити в концентрованому стані, або розведеним з водою у співвідношенні: 1 об'ємна



частина емульсії до максимально 10 об'ємних частин води. Матеріал не призводить до поломки (забивання) форсунок розпилюючого пристрою. Після використання систему необхідно промити водою.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Матеріал є безпечним при зберіганні та транспортуванні. При застосуванні дотримуватись загальних правил безпеки та гігієни а також правил безпеки згідно з позначеннями на упаковці. У випадку попадання матеріалу на шкіру, промити забруднене місце водою. Матеріал нетоксичний.

ФОРМА ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Liakor EX 101 постачається у контейнерах по 1000 л, бочках по 200 л, каністрах по 20л.

В оригінальній закритій упаковці, при температурі від +5 0C до +25 0C, в сухому провітрюваному приміщенні, віддалік від нагрівальних приладів та прямого сонячного світла матеріал може зберігатися щонайменше шість місяців.

УВАГА

Правильне і ефективне застосування матеріалу не підлягає нашому контролю, тому гарантія розповсюджується тільки на якість матеріалів в межах наших умов продажу і постачання, не включаючи їх успішного використання. Ця інструкція анулює всі попередні, раніше представлені технічні дані цього виробу.

Ми зберігаємо за собою право вносити в дану інструкцію зміни пов'язані з технічним прогресом. Інформація, яка подається нашими працівниками та виходить за межі цієї інструкції, вимагає письмового підтвердження.