

Технічна карта
23.06.17

LIAKOR S-50

(ЛІАКОР С-50)

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ГІДРОФОБІЗАЦІЇ ПОВЕРХНІ

Відповідає ДСТУ Б В.2.7-233:2010

ВИД МАТЕРІАЛУ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

LIAKOR S-50 - це лужний гідрофобний розчин з високою проникаючою здатністю. Матеріал має наступні важливі для його ефективності властивості:

- проникає в найменші капіляри;
- діє шляхом зменшення капілярів;
- не містить розчинників;
- висихає не клеячись;
- запобігає міграції шкідливих солей

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Основа	силан
Колір	безколірний
Консистенція	рідина
Наявність розчинника	відсутній
Щільність	1,01 г/см ³
Витрата матеріалу	від 0,2 до 1 кг/м ² в залежності від основи
Метод нанесення	механічне розпилення, насичення щіткою
Кількість шарів	від 2 до 3
Температура навколишнього середовища під час роботи	не нижче 5 °C та не вище 35 °C
Проміжок часу між нанесенням двох шарів	в залежності від температури але по принципу мокре на мокре

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

LIAKOR S-50 використовується для захисту фасадів та інших вертикальних і сильно нахилених поверхонь від проникаючої вологи (сильного дощу). Наноситься на різні мінеральні будівельні матеріали (бетон, цегла, натуральний камінь, мінеральні штукатурки). Придатний також для обробки бетонних елементів, які схильні поперемінному заморожуванню і відтаванню у зимовий період року і мають бути захищені від дії морозу і солі, що висипається.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

LIAKOR S-50 необхідно наносити в нерозбавленому стані за допомогою розпилюючого пристрою або щітки до моменту насичення поверхні. Невеликі поверхні обробляються м'якою щіткою. У випадку використання робіт на поверхні з високими поглинаючими властивостями, матеріал необхідно наносити в три шари. Новий шар наносять на попередній за принципом мокре на мокре. Найкраще просочування досягається в теплу погоду та при сухій поверхні. Після застосування матеріалу поверхню необхідно промити теплою водою.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

При роботі з матеріалом слід використовувати засоби індивідуального захисту: робочий одяг, окуляри, рукавиці. При попаданні рідини на шкіру - змити теплою водою з милом. При попаданні в очі промити водою з



під крана і показатися до лікаря. Рослини, скло, елементи з алюмінію та дерев'яні рами необхідно прикрити плівкою. Робочі інструменти чистяться водою. Берегти від дітей. Матеріал нетоксичний.

ФОРМА ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

LIAKOR S-50 поставляється в 20 кілограмових каністрах (вага нетто). Термін зберігання матеріалу 12 місяців при температурі +5...+30⁰С, в провітрюваному приміщенні, віддалік від нагрівальних приладів та прямого сонячного світла.

УВАГА

Правильне і ефективне застосування матеріалу не підлягає нашому контролю, тому гарантія розповсюджується тільки на якість матеріалів в межах наших умов продажу і постачання, не включаючи їх успішного використання. Ця інструкція анулює всі попередні, раніше представлені технічні дані цього виробу.

Ми зберігаємо за собою право вносити в дану інструкцію зміни пов'язані з технічним прогресом. Інформація, яка подається нашими працівниками та виходить за межі цієї інструкції, вимагає письмового підтвердження.