

Технічна карта  
23.06.17

## LIAKOR® TG-21

(ЛІАКОР ТГ-21)

УНІВЕРСАЛЬНА АКРИЛОВА ГРУНТОВКА

Відповідає ДСТУ Б.В.2.7-233:2010

### ВИД МАТЕРІАЛУ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

**LIAKOR TG-21** - це готова до використання універсальна акрилова ґрунтовка для підвищення адгезії, укріплення поверхневого шару, вирівнювання поглинаючих властивостей мінеральних поверхонь для подальших оздоблювальних робіт.

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сировина	дисперсія акрилу
Колір	білий, після висихання прозорий
Консистенція	рідина
Наявність розчинника	відсутній
Щільність	1,01 г/см <sup>3</sup>
Витрата матеріалу	від 150 до 250 г/м <sup>2</sup> в залежності від поглинаючих властивостей основи
Метод нанесення	розпилення, фарбування щіткою або валиком
Кількість шарів	один - два
Температура навколишнього середовища під час роботи	не нижче +5 °С та не вище +35 °С
Проміжок часу для нанесення наступного шару	близько 15-30 хв., в залежності від температури але по принципу мокре на мокре
Час до повного висихання	24 годин в залежності від температури оточуючого середовища

### СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

**LIAKOR TG-21** використовується ззовні і зсередини приміщення на гіпсових, гіпсокартонних, бетонних, газобетонних, пінобетонних, цементно-вапняних, цегляних і дерев'яних поверхнях для подальшої наклейки шпалер, плитки, фарбування, нанесення штукатурки або гідроізоляційних розчинів.

### СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

**LIAKOR TG-21** наносять на суху поверхню за один або два рази в залежності від поглинаючих властивостей основи. Перед нанесенням ґрунтувального шару механічним чином слід видалити деструктовані або не пов'язані з поверхнею матеріали, залишки старих лакофарбових покриттів, саму поверхню знепилити. Застосовуючи матеріал з зовні, потрібно слідити, щоб під час робіт і відразу після, його не зміло дощем. Наносити наступні шари оздоблювальних покриттів можна вже близько через годину, в залежності від температури оточуючого середовища, на візуально суху поверхню.

### **ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

При використанні матеріалу слід використовувати окуляри і захисні рукавиці. При попаданні в очі чи на шкіру - змити теплою водою з милом. Рослини, скло, елементи з алюмінію та дерев'яні рами необхідно прикрити плівкою. Робочі інструменти відразу після використання чистяться водою. Берегти від дітей. Матеріал нетоксичний.

### **ФОРМА ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ**

**LIAKOR TG-21** поставляється в 5-ти та 20 кілограмових каністрах (вага нетто). Термін зберігання матеріалу 12 місяців при температурі від +5 до +30 °С в провітрюваному приміщенні, віддалік від нагрівальних приладів та прямого сонячного світла.

### **УВАГА**

Правильне і ефективне застосування матеріалу не підлягає нашому контролю, тому гарантія розповсюджується тільки на якість матеріалів в межах наших умов продажу і постачання, не включаючи їх успішного використання. Ця інструкція анулює всі попередні, раніше представлені технічні дані цього виробу.

Ми зберігаємо за собою право вносити в дану інструкцію зміни пов'язані з технічним прогресом. Інформація, яка подається нашими працівниками та виходить за межі цієї інструкції, вимагає письмового підтвердження.