

Технічна карта
01.09.17

LIAKOR[®] W-50
(LIAKOP B-50)
ТРАНСПОРТНИЙ АНТИСЕПТИК
КОНЦЕНТРАТ

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Liakor W-50 застосовується в якості потужного фунгіцидного засобу для захисту свіжо розпиленої деревини від цвілевих грибків, сірої гнилі, розвитку бактерій тощо. Після захисту даним матеріалом пиломатеріали будуть здатні до тривалого транспортування і зберігання без додаткової обробки в сушильних камерах.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сировина	концентрат біоцидних сполук широкого спектру дії
Форма	водний розчин
Колір	прозорий
Густина	1,07±0,02 г/см ³
pH	8,0
Приготув робочого р-ну в м.ч.	від 1 : 30 до 1 : 65 (антисептик : вода)
Спосіб нанесення	занурення в ваннах, розпилення, нанесення щіткою
Температура під час роботи	від +5 до +25 °С
Витрата робочого р-ну	від 100 до 200 г/м ²

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Liakor W-50 поставляється в концентрованому виді, тому перед застосуванням його слід розбавити водою. Розбавлений матеріал заливається в ванни куди занурюють сформовані пакети з пиломатеріалами. Після витримки в робочому розчині, протягом 1-2 хвилин, деревина достається і просушується в природних умовах в місцях захищених від дощу. В залежності від породи дерева, подальших умов зберігання і транспортування пиломатеріалів антисептик розводять з водою у співвідношенні від 1:30 до 1:65 (антисептик : вода) по масі. Наприклад: при обробці пиломатеріалу із сосни антисептиком розведеним у співвідношенні 1:50 деревина не вражається мікроорганізмами що найменше 4 місяці. При не великих об'ємах пиломатеріалів захист виконують за допомогою розпилюючих механізмів або щіткою. Робочі інструменти і механізми після використання миються водою. Матеріал не визиває корозію металу.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Матеріал є безпечним при зберіганні та транспортуванні. При застосуванні дотримуватись загальних правил безпеки та гігієни, використовувати індивідуальні засоби захисту гумові рукавиці і окуляри. У випадку попадання матеріалу на шкіру або в очі промити великою кількістю води. Матеріал нетоксичний і пожежобезпечний.

ФОРМА ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Liakor W-50 постачається у ємностях по 1000, 200 і 20 кг. Вага нетто. В оригінальній закритій упаковці, в сухому приміщенні і при температурі від +5 до +25 °С матеріал може зберігатися щонайменше 24 місяці.

УВАГА

Правильне і ефективне застосування матеріалу не підлягає нашому контролю, тому гарантія розповсюджується тільки на якість матеріалів в межах наших умов продажу і постачання, не включаючи їх успішного використання. Ця інструкція анулює всі попередні, раніше представлені технічні дані цього виробу.

Ми зберігаємо за собою право вносити в дану інструкцію зміни пов'язані з технічним прогресом. Інформація, яка подається нашими працівниками та виходить за межі цієї інструкції, вимагає письмового підтвердження.